

Code dimensionnelle = S				APERCU GENERAL DES CARACTERISTIQUES.								
Libellé Articles	Dimension de fabrication (mm)			Catégorie de Qualité	Classe d'écart Dimension nelle	Forme Groupe pour <u>EN 1996-1-1</u>	Classe de retrait et gonfle- ment	Masse volumique apparente seche Kg/m³	Masse vol absolue sèche beton Kg/m³	FBM Résistance moyenne normalisée N/mm²	FC Résistance caractéris- tique N/mm²	Réaction au feu
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUT									
<u>MATERIAUX CREUX</u>												
<u>BETON</u>												
CB3929	390	290	190	f 6 p 1.4	D2	2	0,45	<1400	>1200	6	4,75	EUROCLASSE A1
CB3919	390	190	190	f 6 p 1.4	D2	2	0,45	<1400	>1200	6	4,46	EUROCLASSE A1
CB3914	390	140	190	f 6 p 1.4	D2	2	0,45	<1400	>1200	6	4,10	EUROCLASSE A1
CB3909	390	90	190	f 8 p 1.9	D2	2	0,45	<1900	>1200	8	5,06	EUROCLASSE A1
<u>ARGEX</u>												
CT3919	390	190	190	f 2 p 0.8	D2	2	0,6	<800	<1200	2	1,48	EUROCLASSE A1
CT3914	390	140	190	f 2 p 0.8	D2	2	0,6	<800	<1200	2	1,36	EUROCLASSE A1
CT3909	390	90	190	f 4 p 1.2	D2	2	0,6	<1200	<1200	4	2,53	EUROCLASSE A1
CS3919	390	190	190	f 4 p 1.2	D2	2	0,6	<1200	<1200	4	2,97	EUROCLASSE A1
CS3914	390	140	190	f 4 p 1.2	D2	2	0,6	<1200	<1200	4	2,74	EUROCLASSE A1
<u>MATERIAUX PLEINS</u>												
<u>BETON</u>												
PB3919	390	190	190	f10 p2.2	D2	1	0,45	<2200	-	10	7,43	EUROCLASSE A1
PB3914	390	140	190	f10 p2.2	D2	1	0,45	<2200	-	10	6,83	EUROCLASSE A1
PB3909	390	90	190	f10 p2.2	D2	1	0,45	<2200	-	10	6,32	EUROCLASSE A1
<u>ARGEX</u>												
PT3909	390	90	190	f 4 p 1.2	D2	1	0,6	<1200	-	4	2,53	EUROCLASSE A1

Code dimensionnelle = S				APERCU GENERAL DES CARACTERISTIQUES.	
Libellé Articles	Dimension de fabrication (mm)			AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES COMMUNES A TOUS LES BLOCS	
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUT		
<u>MATERIAUX CREUX</u>					
<u>BETON</u>					
CB3929	390	290	190	PLANEITE	NPD
CB3919	390	190	190		
CB3914	390	140	190	PARALLELISME	NPD
CB3909	390	90	190		
				ABSORPTION D'EAU	A NE PAS LAISSER EXPOSE
<u>ARGEX</u>					
				DURABILITE AU GEL/DEGEL	A NE PAS LAISSER EXPOSE
CT3919	390	190	190		
CT3914	390	140	190	SUBSTANCES DANGEREUSES	NPD
CT3909	390	90	190	CONDUCTIVITE THERMIQUE	NPD
CS3919	390	190	190		
CS3914	390	140	190		
<u>MATERIAUX PLEINS</u>				PERMEABILITE VAPEUR D'EAU	NPD
<u>BETON</u>				RESISTENCE ADHERENCE AU CISAILLEMENT	VOIR VALEURS TABULEES DANS LA EN 998-2
PB3919	390	190	190		
PB3914	390	140	190	ISOLATION AUX BRUTTS AERIENS	NPD
PB3909	390	90	190		
<u>ARGEX</u>					
PT3909	390	90	190	<u>NPD = Aucunes performances déterminées</u>	

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.